

Aspatura



I filati raccolti in rocche devono essere preparati per la mercerizzazione realizzando delle matasse, que
Nella aspatura incrociata la barra ha un movimento alternato di ampiezza uguale allo spazio occupato

I parametri di costruzione della matassa sono la larghezza, l'angolo d'incrocio dei fili, è possibile anche



due spalle laterali, al fine di evitare la caduta dei fili oltre la larghezza prevista della matassa.

La matassa viene legata con tre o più legacci, questi dovrebbero essere di materiale inerte

rispetto al bagno di idrossido caustico utilizzato per la mercerizzazione, in modo da evitare la strozzatura della matassa.

La formazione della matasse deve essere prevista per facilitare l'introduzione dell'idrossido di sodio fino nelle parti più centrali della matassa.