

Tintura a 2 fasi

La tintura dei filati a due fasi può essere eseguita a temperature diverse, relativamente alle due fasi che prevedono:

- La prima fase = esaurimento del colorante con l'elettrolita nel bagno.
- La seconda fase = fissazione alla fibra del colorante con l'alcali.

Diagramma di tintura in due fasi a diverse T°

